

KREISEL[®] Lateksiniai dažai 011 (Latexfarbe 011)

LATEKSINIAI DAŽAI VIDAUS DARBAMS

- Ypač gerai dengiantys
- Atsparūs trinčiai
- Kiaušinio lukšto blizgesio (pusiau matiniai) arba matiniai
- Mažos sąnaudos
- Neformuoja lašų
- Netoksiški, be tirpiklių

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Paruošti naudojimui, ekologiški, vandeniniai dažai, latekso dispersijos pagrindu. Lengvai dengiami, nelašantys, puikiai maskuojantys ir atsparūs trinčiai. Sudaro matinę arba pusiau matinę, be raukšlėjimų ir įtrūkimų, labai aukštos estetikos dangą. Dažai labai ekonomiški. Platus spalvų pasirinkimas.

Dažai skirti intensyviai eksploatuojamoms patalpoms, kuriose būna daug žmonių, o taip pat patalpoms su padidintu drėgmės lygiu, tokiu kaip sveikatos priežiūros įstaigos (operacinės, procedūrų kabinetai), švietimo, maitinimo įstaigos, virtuvėms, vonios kambariui, pramonės įmonėms ir t.t. Puikiai tinka pirminiam dažymui, bei sienų renovacijai. Dažai gali būti naudojami cemento, cemento-kalkių, gipso, gipso kartono ir kitiems mineraliniams paviršiams dažyti.

NAUDOJIMAS:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be skiriančių medžiagų. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus apdoroti priemone SEPTOBUD 1008. Visus pagrindus prieš dažymą rekomenduojama nugruntuoti. Cementiniam-kalkiniam tinkui ar seniems lubų dažams siūlome naudoti giluminį gruntą GRUNTOLIT-W 301, gipso turintiems pagrindams - gruntuoti sukibimą pagerinančiu gruntu GRUNTOLIT-K 311. Senų emulsinių dažų sluoksnius nuplauti ir nusausinti; klijinius ir kalkinius dažus nuplauti vandeniu su valymo priemonėmis, nusausinti ir nugruntuoti. Aliejiniams ar sintetiniams dažais padengtus paviršius pašveisti ir nuvalyti. Tradicinį ir plonasluoksnį tinką dažyti mažiausiai po 4 sav. džiūvimo.

Prieš naudojimą dažus gerai permaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą. Dažų neskiesti ir nemaišyti su kitais dažais, bei preparatais. Norint išvengti atspalvio skirtumų, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos dažus.

Paruoštus dažus paskirstyti voleliu, teptuku arba purkštuvu. Jei dengiami keli sluoksniai, kitą sluoksnį dengti maždaug po 6 val. Dažymo darbus atliekant vienoje plokštumoje, kad neliktų matomų sujungimų, dažai dengiami „šlapias ant šlapio“.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sąnaudos vienam sluoksniui:	apie 80 ml/m ² (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, struktūros bei pasirinkto dažymo būdo).
Tūrio tankis, g/cm ³ :	1,41
Atsparumas šlapiam trinčiam:	≥ 10000
Vandens garų pralaidumas, g/m ² 24h:	≥ 29

ĮRANKIŲ VALYMAS:

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami švariu vandeniu.

ĮPAKAVIMAS:

2,5 L plastikiniai kibirai, paletėje po 100 vnt.

5 L plastikiniai kibirai, paletėje po 80 vnt.

SANDĖLIAVIMAS:

Saugoti uždaroje originalioje pakuotėje, vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Nesušaldyti. Tinkamumo naudoti terminas - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

DĒMESIO!

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, plauti vandeniu. Rekomenduojame naudoti apsaugines pirštines, specializuotą aprangą.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Tai yra bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi atskirais atvejais reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui. Todėl, atliekant darbus, būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.