

KREISEL® Tynkolit - U 340

UNIVERSALUS PLONASLUOKSNIO TINKO GRUNTAS

- Padidina tinko sukibimą su pagrindu
- Universalus
- Labai skvarbus
- Tinka naudoti prieš tinkuojant visų rūšių tinkais
- Nelaidus vandeniui
- Atsparus šalčiui

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Paruošta naudojimui gruntavimo priemonė, pagrindo paruošimui prieš tinkuojant mineralinio, akrilinio, silikatinio, silikoninio, mozaikinio ir kt. tinkus. Pagerina tinko sukibimą su pagrindu, suvienodina pagrindo įgeriamumą, palengvina tinkavimo darbus, labai skvarbus. Galima tonuoti ir tokiu būdu suteikti pagrindui atitinkamą spalvą. Atsparus šalčiui. Gruntavimo priemonė naudojama vidaus ir išorės darbams.

NAUDOJIMAS:

Paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas ir be druskų dėmių. Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia nuvalyti su priemone SEPTOBUD 1008. Įtrūkimų, nelygumų bei įbrėžimų paviršius remontuoti remonto mišiniu SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429 arba kita, pagrindui pritaikyta priemone. Skiediniai jų paskleidimo vietose turi būti išdžiūvę ir gerai sukibę. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu Gruntolit-W 301. Kad pagrindas nepersišviestų per tinką ir geriau su juo kibtų, apytiksliai 24 val. prieš tinkavimą gruntuojama potinkiniu gruntu TYNKOLIT-U 340 (natūraliai – baltas).

Netinkuojamas vietas, prieš pradėdant naudoti gruntavimo priemonę Tynkolit-U 340, rekomenduojama uždengti. Produktas paruoštas naudojimui, prieš naudojant kruopščiai išmaišyti. Neskiesti vandeniu ir nemaišyti su kitomis medžiagomis.

Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Vidutinis džiūvimo laikas – 24 valandos. Dirbant ir gruntui džiūnant saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio. Atliekant lauko sienų apdailos darbus esant nepalankioms oro sąlygoms, rekomenduojama naudoti uždangas mažinančias nepalankių veiksnių įtaką.

Darbai atliekami esant temperatūrai nuo +5 °C iki +25 °C, temperatūros reikalavimai taikomi orui, pagrindui ir produktui.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sąnaudos	nuo 0,2 iki 0,3kg/m ² (priklausomai nuo pagrindo įgeriančių savybių)
pH	apie 7
Spalva	balta arba tonuota
Džiūvimo laikas	apie 2-4 val.
Džiūvimo laikas prieš atliekant tolimesnius darbus:	apie 24 val.
Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C

ĮPAKAVIMAS:

Plastikiniuose kibiruose:

- 21 kg, 33 vnt. ant padėklo
- 7 kg, 80 vnt. ant padėklo

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo! Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.

Šis lapas pakeičia visas ankstesnes versijas.