

KREISEL® Gruntolit-K 311

KONCENTRUOTAS GRUNTAS PRIEŠ GIPSINIUS IR AHIDRITO MIŠINIUS

- Koncentratas
- Atsparus vandeniui
- Pralaidus vandens garams
- Pagerina sukibimą
- Palengvina tinkavimą
- Atsparus šarmams

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Koncentruota gruntavimo priemonė, gaminama vandeninės akrilo-stireno dervos dispersijos pagrindu. Sustiprina pagrindą, mažina ir kompensuoja jo sugeriamumą, nesumažindama vandens garų pralaidumo. Tinka padidinto šarmingumo pagrindams.

Skirta visiems įgeriantiems, silpniems pagrindams gruntuoti, prieš dengiant gipsinį tinką, klijuojant gipskartonio plokštes ir liejant anhidritinius pagrindus. GRUNTOLIT-K 311 palengvina tinkavimą ir padidina gipsinio tinko sukibimą, užtikrina tolygų tinkavimo mišinio kietėjimą, apsaugo tinką nuo įtrūkimų, padidina jo atsparumą. Sudaro kontaktinį sluoksnį ant betoninių pagrindų, pagerina mišinio išsiliejimą, jo kietėjimą ir užtikrina reikiamą pagrindo atsparumą.

NAUDOJIMAS:

Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Tinkavimui nenumatytus paviršius prieš gruntavimą apsaugoti.

Prieš naudojant gerai išmaišyti. Atskiesti vandeniu priklausomai nuo panaudojimo ir pagrindo įgeriamumo. Priemonę GRUNTOLIT-K 311 rekomenduojama tepti teptuku, dengti voleliu arba purškiamuoju būdu. Tinkuoti arba lieti anhidritinį pagrindą galima tik po to, kai gruntas visiškai išdžiūvęs (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, patalpos vėdinimo ir temperatūros, medžiagos kiekio) - maždaug po 24 valandų.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sąnaudos:	apie 100 g/m ² - neskiesto
Tūrio tankis:	apie 1,02 g/m ³
pH:	apie 7
Spalva:	išdžiuvęs geltonas
Džiūvimo laikas:	apie 2-4 valandas
Sekančios dangos dengiamos:	po 24 val.
Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C
Skiedimo santykis:	✓ Smarkiai įgeriantys paviršiai: 1:2 (koncentratas:vanduo) ✓ Mažai įgeriantys paviršiai: 1:5 (koncentratas:vanduo) ✓ Kontaktinis sluoksnis, prieš liejant anhidritinį grindų mišinį stipriai įgeriantiems paviršiams: 1:1 (koncentras:vanduo)

ĮPAKAVIMAS:

15 kg talpos plastikinis kibiras, paletėje po 33 vnt.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausomis sąlygomis, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, nepažeistose pakuotėse.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tačiau tai tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi atskirais atvejais reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui. Todėl, atliekant darbus, būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.