

KREISEL® SUPER MULTI 103

STATYBINIAI PLYTELIŲ KLIJAI

- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Technologiški
- Klasė C1TE
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Skirti klijuoti keraminėms plytelėms ir akmens masės plokštėms ant mūro, tinko, betono pagrindų (tinka apšildomoms grindims), gipso-kartono, taip pat naudojama kaip universali statybinė medžiaga lyginant ir glaistant paviršių (dengiant iki 3 mm storio sluoksniu). Patalpų viduje ir išorėje ant stabilų paviršių. Terasoms, balkonams, fasado šiltinimo sistemose ant armuotų paviršių, vonioms, pirtims.

NAUDOJIMAS:

Pagrindas turi būti švarus, neriebus, tvirtas, lygus. Nevienodai ar stipriai drėgmę įgeriančius paviršius prieš klijuojant rekomenduojama gruntuoti KREISEL giluminiu gruntu – Gruntolit-W 301. Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6,8 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5-10 min dar kartą permaišoma. Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2-3 valandas. Darbai atliekami ne žemesnėje nei +5 °C, ne aukštesnėje nei +25 °C temperatūroje.

Klijuojamąjį paviršių ištepkite kliais lygiaja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto kliais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8-10 delno dydžio klijų taškai 1-am m² pagrindo). Klijus tepkite ant tokios sienų ar grindų dalies, ant kurios per 20-30 min (esant 20 °C) spėtumėte priklijuoti plyteles. Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 24-48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 1,8 iki 3,8 kg klijų 1m².

TECHNINIAI DUOMENYS:

Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C
Vandens ir mišinio santykis:	apie 6,8 l vandens 25 kg sauso mišinio
Užteptų klijų tinkamumo trukmė:	≤30 min *
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė:	apie 3 val. *
Pradinis priekibos stipris tempiant su betonu:	ne mažiau 0.5 N/mm ²
Priekibos stipris tempiant po mirkimo vandenyje:	ne mažiau 0.5 N/mm ²
Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų:	ne mažiau 0.5 N/mm ²

* esant 20 °C temperatūrai

SAŃAUDOS:

Priklausomai nuo klijuojamo sluoksnio storio: apie 3 kg/m² 6mm dantukais.

ĮPAKAVIMAS:

25 kg popieriniai maišai, 42 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.