

KREISEL® Mozaikputz 050 DEKORATYVINIS MOZAIKINIS TINKAS

- Nelaidus vandeniui
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimbantis su pagrindu
- Elastingas
- Atsparus UV spindulių poveikiui

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

„Mozaikputz“ - tai paruoštas naudojimui, pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu, su atitinkamos granulometrijos mineraliniais užpildais, spalvotais natūraliais ir atskirai dažytais grūdeliais. Dėl savo ypatingo atsparumo drėgmės ir šalčio, rūgštaus lietaus poveikiui mozaikiniai tinkai rekomenduojami labiausiai neigiamų aplinkos sąlygų veikiamose vietose: cokoliui, drėgmės veikiamoms ir intensyviai eksploatuojamoms pastato dalims. Mozaikinius tinkus galima plauti, apsaugo padengtą paviršių nuo pelėsių susidarymo.

NAUDOJIMAS:

Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti su priemone SEPTOBUD 1008. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami KREISEL Gruntoli-W 301. Kad pagrindas nepersišviestų per tinką ir tinkas geriau su juo sukibtų, apytiksliai 24 val. prieš tinkavimą, gruntuojamas tonuotu gruntu KREISEL Tynkolit-T 330 (natūraliai – baltas). Tinkavimui naudojami tik nerūdyjantys įrankiai. Tinkuojant aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Tinkas metaline nerūdijančia glaistykle tepamas braukiant viena kryptimi, storiu atitinkančiu užpildo grūdelių storį. Dirbant saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, lietaus, kt. Tinkuojamus plotus reikia sujungti, kol ant pagrindo užneštas tinkas nepradės džiūti, vadinamu metodu „šlapias ant šlapio“, kitaip gali matytis sujungimų siūlės. Rekomenduojama, sunaudojus pusę kibiro turinio, į jį įpilti masės iš kito kibiro ir permaišyti, taip išvengiama atspalvių skirtumų.

Tinko džiūvimo laikas - apytiksliai 12–48 val., visiškai sukietėja po 7 dienų (20 °C). Po darbo įrankius išplauti vandeniui.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sąnaudos: Priklausomai nuo pagrindo lygumo, įgeriamumo, tinkuojamo sluoksnio storio - suvartojamas skirtingas tinko kiekis:	frakcija (1,2 mm) - apie 3,3 kg/m ² , frakcija (1,8 mm) – apie 4,7 kg/m ² ,
Grūdelių frakcija:	1,2 mm, 1,8 mm
Džiūvimo laikas:	12-48 val.

ĮPAKAVIMAS:

25 kg plastikiniai kibirai.

SANDĖLIAVIMAS:

Tarą laikyti sandariai uždarytą, vėsioje patalpoje, apsaugant nuo šalčio. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.