

KREISEL® Fliesenfest 112

STATYBINIAI PLYTELIŲ KLIJAI

- Atsparūs vandeniui
- Technologiški
- Klasė C1T
- Sumažinto slysmo

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Klijai technologiški, atsparūs vandeniui ir šalčiui, pasižymi gera adhezija. Tinka keraminėms, dirbtinio akmens masės plytelėms klijuoti ant mūro, tinko ar betono. Taip pat juos galima naudoti kaip universalią medžiagą lyginant ir glaistant paviršius iki 3 mm sluoksniu.

NAUDOJIMAS:

Pagrindo paviršius turi būti lygus, tvirtas, nebus, be kalkių, riebalų, aliejinių ar emulsinių dažų liekanų. Nelygų paviršių galima išlyginti cementiniu skiediniu arba šiais klijais. Jei pagrindas labai sugeria drėgmę, jį reikia gruntuoti. KREISEL Gruntolit-W 301.

Sausas 25 kg mišinys maišomas su apytikriai 6,0 l vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijai dar kartą gerai išmaišomi. Paruoštas mišinys, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, tinka naudoti apie 3-4 valandas. Pradėjusiam stingti mišiniui negalima gražinti plastiškumą, papildomai įpilant vandens ar šviežio skiedinio, taip pat permaišant. Darbai atliekami ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Paruoštą paviršių ištepkite klijais lygia glaistykle, po to dantyta mentele išvagokite. Klijais tepkite tokį sienų ar grindų plotą ant kurio spėtumėte priklijuoti plyteles per 20 min. (esant 20 °C temperatūrai). Plytelę prie ištepito klijais paviršiaus prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Plytelės padėtį galima koreguoti apie 10 min. Plytelių tarpus galima glaistyti ne anksčiau kaip po 24 val. (esant optimaliom sąlygom: 20 °C temperatūrai, 65 % santykinėi drėgmei). Po darbo įrankius nuplaukite vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Klijų sąnaudos pagal plytelių dydį: iki 15 x 15 cm - 1.8 - 2.2 kg/m²;
15 x 15 cm - 2.0 - 2.5 kg/m²;
Virš - 15 x 15 cm- iki - 4.0 kg/m².

Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C
Vandens ir mišinio santykis:	apie 6 l vandens 25 kg sauso mišinio
Užteptų klijų lipnumo trukmė:	apie 20 min *
Paruošto mišinio tinkamumo laikas:	apie 3 val. *
Pradinis priekibos stipris tempiant su betonu:	ne mažiau 0.5 N/mm ²
Priekibos stipris tempiant po mirkimo vandenyje:	ne mažiau 0.5 N/mm ²
Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų:	ne mažiau 0.5 N/mm ²

* esant 20 °C temperatūrai

SĄNAUDOS:

Priklausomai nuo klijuojamo sluoksnio storio: apie 3 kg/m² 6mm dantukais.

ĮPAKAVIMAS:

25 kg popieriniai maišai, 42 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.