




GIPSINIS GLAISTAS 604

Super baltas gipso glaistas

| | |
|--------------------------------|--|
| Parametrai: | Mišinys, skirtas rankiniam ir mašiniam sienų ir lubų glaistymui patalpų viduje. Leidžia gauti idealiai lygų pagrindą dažams ar dekoratyviniams tinkams ant sienų ir lubų su cementiniu kalkiniu, gipsiniu tinku ir pan., arba iš gipskartonio plokščių. |
| Produkto savybės: | Lygus paviršius Lengvas apdorojimas Didelis sukibimas Nesusitraukiantis Idealiai baltas Ekologiškas Rankiniam ir mechaniniam tepimui |
| Sudėtis: | <ul style="list-style-type: none">• Natūralinis gipsas• Mineraliniai užpildai• Gerinantys priedai |
| Naudojimo būdas: |  |
| Naudojimo sąlygos: | Naudoti nuo +5°C iki +25°C temperatūroje (oro, pagrindo ir produkto). Glaistymo darbus galima pradėti po mūro ir betoninių elementų nusėdimo, susitraukimo ir džūvimo laikotarpio pabaigos. Pagrindas turi būti patvarus, tvirtas, nesideformuojantis. |
| Pagrindo paruošimas: | Pagrindas turi būti nuvalytas ir tinkamai paruoštas. Biologinės agresijos požymius pašalinti naudojant priemonę SEPTOBUD 1008. Įvairių rūšių paviršių sandūros, vietos, kur eina santechnikos vamzdžiai ir kitos vietos, kur gali atsirasti struktūriniai plyšiai, turi būti sustiprinti stiklo pluošto tinkleliu. Metalinius elementus, kurie gali liestis su tinku, apsaugoti nuo korozijos. |
| Pagrindo tipai: | Cementinis kalkinis tinkas: nugruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301 ar EXPERT 6 Gipsinis tinkas: nugruntuoti preparatu GRUNTOLIT-SG 302 Gipskartonio plokštės: nugruntuoti preparatu GRUNTOLIT-SG 302 Betonas, gelžbetonis: nugruntuoti preparatu GRUNTOBET 310 |
| Produkto paruošimas: | Sausą mišinį sumaišyti su vandeniu, naudojant maišiklį, 0,44 l vandens vienam kg mišinio (9l / 20kg maišui) Palikti 5 minutėms ir dar kartą išmaišyti. Prireikus, priklausomai nuo sąlygų, lengvai pakoreguoti pridedamo vandens kiekį. Sukietėjusios masės negalima maišyti su vandeniu ir šviežia medžiaga. |
| Naudojimo būdas: | Glaistui visiškai išdžiūvus, nelygumus nušlifuoti švitriniais popieriais ar tinkleliu. Atsiradusius trūkumus nuvalyti nuo dulkių ir dar kartą užglaistyti. |
| Pastabos dėl naudojimo: | Po darbų pabaigos, patalpas išvėdinti. |
| Laikymas: | Iki 6 mėnesių Sausose vietose, nepažeistose pakuotėje. |

Techniniai parametrai

| | |
|--|---|
| Sąnaudos | apie 1 kg/m ² vienam mm mišinio sluoksnio storio |
| Sluoksnio storis | iki 3mm |
| Paruošto mišinio tinkamumo vartoti laikas | apie 1 valandą (esant +20°C temperatūrai) |

Bendrosios nuorodos:

Šis lapas pakeičia visas ankstesnes versijas.

Šiame techniniame lape pateikti duomenys pagrįsti dabartine patirtimi bei žiniomis. Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir jie nesudaro pagrindo jokioms pretenzijoms reikšti. Naudojimo sąlygos gali iš esmės skirtis nuo čia išdėstytų sąlygų.

Produktą būtina naudoti laikantis techninių reikalavimų ir saugos ir sveikatos taisyklių.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, plauti gausiai švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Rekomenduojama dėvėti pirštines, akinius ir apsauginius drabužius.