

**KREISEL®**

POZGLĄDŹ 602

Біла цементна шпаклівка

Сфера застосування:	Біла фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині і зовні будівель. Може застосовуватись на таких основах як: бетони, цементні, цементно-вапняні, вапняні, гіпсові штукатурки, і т.д. Не можна використовувати на металах, склі, пластмасах, а також на поверхнях, що схильні до постійного зволоження та деформацій. За допомогою матеріалу можна отримати ідеально гладку сніжно-білу поверхню стін і стель, завдяки чому зменшується витрата фарби під час фарбування. Може застосовуватися для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках. Відрізняється легкістю нанесення і загладжування, високою адгезією до основи. Ідеально підходить для використання в сухих приміщеннях, а також в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Переваги:	Водостійка Морозостійка Висока адгезія Для внутрішнього та зовнішнього застосування Ідеально біла Ідеально гладка поверхня Паропроникна Екологічно чиста
Склад:	<ul style="list-style-type: none">• Портландцемент• Доломіт• Мінеральний заповнювач• Модифікуючі добавки
Умовні позначення:	
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5°C до +25°C.
Підготовка поверхні:	Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби і т.п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. Свіжі внутрішні бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці перед початком наступних робіт, штукатурки - 4 тижні. При великих нерівностях використовувати штукатурні розчини KREISEL KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 500 (501, 502L, 560). Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити), а також поверхні, що утворюють пил та вимагають зниження водопоглинання - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL TIEFGRUND-LMF 301
Приготування розчинової суміші:	Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність з чистою водою із розрахунку 9,5 л води на 1 мішок (температура води від +5°C до +25°C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Затверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом. Консистенція розчинової суміші підбирається відповідно до виконуваних робіт.



KREISEL®

POZGŁADŹ 602

Біла цементна шпаклівка

Спосіб застосування:	Розчин рівномірно наноситься на основу і розрівнюється за допомогою металевого шпателя. Остаточне вирівнювання шпаклівки шляхом затирання повстяною, або губчастою теркою слід виконувати на початковому етапі процесу схоплення розчину (час залежить від температури і вологості повітря). Не допускати дуже швидкого висихання шпаклівки, у разі потреби її слід періодично зволожувати чистою водою.
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Гарантійний термін зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Упаковка:	Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

Технічні та робочі характеристики:

Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хв
Міцність зчеплення розчину з основою після: -витримання в повітряно-сухих умовах:	≥ 0,25 МПа
Товщина шару розчину:	≤ 5 мм
Витрата:	≈ 1,25 кг/м ² /мм

Примітки: При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL POZGŁADŹ 602 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.