

RÖFIX[®]

Sistemi per costruire



roefix.com

RÖFIX SanoCalce

Il nuovo sistema risanante macroporoso
deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL5

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM



Il nuovo sistema risanante
macroporoso deumidificante a base
di calce idraulica naturale NHL5
(certificata secondo EN 459-1)

RÖFIX SanoCalce Intonaco è il nuovo intonaco macroporoso a base di pura calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) per utilizzo sia in interno che in esterno adatto a risolvere tutti i problemi di erosione delle murature causati dall'umidità di risalita e dai sali.

RÖFIX SanoCalce Intonaco è un prodotto unico nel suo genere, facile da applicare sulla maggior parte dei supporti anche senza necessità di rinzafo, grazie alla sua granulometria fine può essere direttamente frattazzato e finito con la pittura.

Il sistema RÖFIX SanoCalce è composto da altri due prodotti in affiancamento a RÖFIX SanoCalce Intonaco: RÖFIX SanoCalce Fondo, come barriera antisale per problemi di salinità importante o per favorire l'adesione dell'intonaco su supporti poco assorbenti, e RÖFIX SanoCalce Finitura la finitura traspirante e resistente qualora si desiderasse una granulometria più fine rispetto all'intonaco.

I vantaggi di RÖFIX SanoCalce:

- Materie prime naturali
- Macroporosità superiore al 40%
- Utilizzabile sia come monoprodotto che parte integrante di un sistema
- Eccezionale lavorabilità
- 100% criteri WTA



RÖFIX SanoCalce Fondo
Rinzafo antisale a base di
NHL5

Aggrappante/Intonaco di
compensazione macroporoso
(ad es. in caso di carico di
nitrato, cloruro e solfato).

Corrisponde a WTA Sistema
intonaco da risanamento 2004.
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. 47638
cf./banc. 54, kg/cf. 25



RÖFIX SanoCalce Intonaco
Intonaco macroporoso
risanante a base di NHL5

Intonaco macroporoso
risanante monostrato per
vecchi e nuovi edifici con
medi carichi di umidità e sali
(ad es. nitrati, cloruri, solfati).
Corrisponde a WTA Sistema
intonaco da risanamento 2004.
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. 47365
cf./banc. 54, kg/cf. 25



RÖFIX SanoCalce Finitura
Finitura risanante a base di
NHL5

Intonaco di finitura altamente
traspirante. Indicato per
interventi da risanamento.

Cod. art. 47639
cf./banc. 54, kg/cf. 25

RÖFIX Sistemi di risanamento in sintesi

SanoCalce	
Sistemi di risanamento	
Denominazione sistema	Sistema di risanamento monostrato
Campo di applicazione	
Carico di umidità	medio
Carico salino	medio
Riempimento	RÖFIX SanoCalce Fondo
Rinzafo	RÖFIX SanoCalce Fondo
Avvertenze	Applicare sul 100% della superficie
Tempo di maturazione	min. 7 gg, proteggere da essiccamento troppo rapido
Intonaco antisale	RÖFIX SanoCalce Fondo
Avvertenze	Monostrato max. 15 mm
Tempo di maturazione	Tempo di maturazione 1 giorno/mm di spessore
Avvertenze	Irruvidire superficie
Intonaco da risanamento	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Avvertenze	Min. 20 mm/max. 40 mm
Tempo di maturazione	1 giorno/mm di spessore
Intonaco da risanamento sopra zona danneggiata (min. 1 m sopra il limite della superficie danneggiata visibile)	Intonaco di tipo tradizionale compatibile con gli intonaci a calce idraulica naturale
Rivestimenti murali	RÖFIX SanoCalce Finitura
Tempo di maturazione	Almeno 7 gg con mano di pittura successiva
Pitture	RÖFIX Pittura ai silicati per esterni

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com


Sistemi per costruire