RÖFIX AP 320

Haftgrund

Rechtliche und technische Hinweise:	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.
Anwendungsbereiche:	Vielseitig einsetzbare, lösemittelfreie, quarzverstärkte und haftvermittelnde Spezialgrundierung zur Vorbehandlung von glatten oder schwach- bis nichtsaugenden Untergründen (Boden und Wand) im Innen- und Aussenbereich. Zum Auftragen auf geschalten Betonen, alten tragfähigen Fliesen (z.B. Fliese auf Fliese), tragfähigen Holzuntergründen, an vielen Metallen z.B. Rollladenkästen und allen nicht saugenden Untergründen, sowie als anspruchsvolle Haftvermittlung vor einer Bodenspachtel. Bei WDVS in Verbindung mit ETAG geprüften Systemklebern.
Eigenschaften:	• Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.) • Haftvermittelnd auf glatten Untergründen • Für Fussbodenheizung geeignet • Schnell trocknend • Universell anwendbar
Verarbeitung:	

Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	**2000151774**	**2000151775**
ERGO	**37843**	**37844**
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	64 EH/Pal. (AT)	36 EH/Pal. (AT)
Menge pro Einheit	5 l/EH	10 l/EH
Verbrauch	ca. 0,2 l/m²	
Verbr./Erg.	ca. 0,2 l/m²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Dichte	ca. 1,56 kg/l	
pH-Wert	ca. 8	
Festkörpergehalt	ca. 78 %	
Austrocknungszeit	≥ 6 h	
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 25 °C	

Materialbasis:	• Dispersionsbindemittel • Quarzverstärkt
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Nicht zu grundierende (angrenzende) Flächen müssen abgedeckt werden, Spritzer sind sofort zu entfernen.
Untergrund:	Als Untergründe eignen sich: alle tragfähigen Untergründe wie Beton, Estriche, Fliesen, viele Metalle, Putz etc.

RÖFIX AP 320

Haftgrund

Verarbeitung:	Unverdünnt mit der Rolle oder dem Quast auf den Untergrund auftragen. Vor der Überarbeitung muss RÖFIX AP 320 Haftgrund vollständig abgetrocknet (vernetzt) sein. Zur Vermeidung von potentiellen haftungsmindernden Verschmutzungen muss die Grundierung nach spätestens 3 Tagen belegt bzw. beschichtet werden.
Hinweise:	EU Grenzwert für das Produkt: (Kat. II A/g) 30 g/L (ab 2010) Dieses Produkt enthält < 30 g/L VOC
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Verarbeitungshinweis:	Die Trocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und der Nachfolgebeschichtung (Siehe RÖFIX Estriche, Bodenspachtelmassen u. RÖFIX Fliesenkleber technische Merkblätter).
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
Deklaration:	baubook
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.