



# RÖFIX 670

Cementni špric

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

**Područja primjene:** Cementni špric i vezivni most za jako upojne i kritične podloge, kao što su opeka, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacijske ploče od drvene vune, itd.  
Materijal je namijenjen poboljšanju prionjivosti vapneno-gipsanih i vapneno-cementnih podložnih žbuka kod ugradnje na podloge od betona i kritične, neujednačeno upojne podloge.  
Materijal nije prikladan za ugradnju na iznimno upojne zidane podloge.

**Svojstva:**

- Prionjiva podloga za žbuke
- Dobra prionjivost

**Ugradnja:**



## Tehnički podaci

| SAP šifra:  | 2000583180  | 2000148064                               | 2000154694                   |
|---|---|--|------------------------------|
| NAV šifra:  | 147322  | 110456                                   | 110452                       |
| INFO  | samo ITA  |  |                              |
| Vrsta pakiranja   | (1)   | (1)                                      | (1)                          |
| Jedinica po paleti  | 48 Jed./pal.  | 36 Jed./pal.                             |                              |
| Količina u jednom pakiranju                               | 25 Kg/jed.  | 40 Kg/jed.                               | 1.000 Kg/jed.                |
| Granulacija   |   | 0 - 4 mm                                 |                              |
| Izdašnost u litrama                                       |   | pribl. 650 l/t                           |                              |
| Potrošnja   |   | pribl. 5 kg/m <sup>2</sup>               |                              |
| Izdašnost   |   | pribl. 8 m <sup>2</sup> /jed             | pribl. 200 m <sup>2</sup> /t |
| Upozorenja o potrošnji                                    | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. |  |                              |
| Potrebna količina vode                                    | pribl. 5 l/jed.   | pribl. 8 l/jed.                          |                              |
| Minimalna debljina žbuke                                  |   | pribl. 3 mm                              |                              |
| Nasipna gustoća suhog morta (EN 1015-10)                  |   | pribl. 1.897 kg/m <sup>3</sup>           |                              |
| Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)              |   | pribl. 1.950 kg/m <sup>3</sup>           |                              |
| Nasipna gustoća (EN 1097-3)                               |   | pribl. 1.600 kg/m <sup>3</sup>           |                              |
| Paropropusnost $\mu$                                      |   | pribl. 35                                |                              |
| Toplinska provodljivost $\lambda$ 10, suho (EN 1745:2012) |   | 1,11 W/mK (tablična vrijednost) za P=50% |                              |
| Toplinska provodljivost $\lambda$ 10, suho (EN 1745:2012) |   | 1,21 W/mK (tablična vrijednost) za P=90% |                              |
| pH-vrijednost   |   | pribl. 12                                |                              |
| Spec. kapacitet topline                                   |   | pribl. 1 kJ/kg K                         |                              |
| Tlačna čvrstoća (28 d)                                    |   | 20 N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)        |                              |
| Čvrstoća pri savijanju                                    |   | $\leq$ 3 N/mm <sup>2</sup>               |                              |
| Prionjivost (EN 1015-12)                                  |   | $\geq$ 0,08 N/mm <sup>2</sup>            |                              |
| E - modul   |   | pribl. 14.500 N/mm <sup>2</sup>          |                              |
| MG (EN 998-1)   |   | GP                                       |                              |



# RÖFIX 670

Cementni špric

| Tehnički podaci           |   |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|
| SAP šifra:                | 2000583180                                | 2000148064 | 2000154694 |
| MG (EN 998-1)             | CS IV                                     |            |            |
| MG (EN 998-1)             | W <sub>c</sub> 0                          |            |            |
| Certifikati o ispitivanju | HTL Rankweil, Vlbg., Austrija             |            |            |
| Vrijeme sušenja           | > 3 d                                     |            |            |
| Napomene o ambalaži       | U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage. |            |            |
| Temperatura podloge       | > 5 °C                                    |            |            |
| Reakcija na požar         | A1  |            |            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Sastav:</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Visokokvalitetni lomljeni vapnenac</li><li>• Na mineralnoj bazi</li></ul>   |
| <b>Uvjeti obrade:</b>       | Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.<br>Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).  |
| <b>Podloga:</b>             | Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.<br>Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i opplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.<br>Ispitivanje podloge provodi se prema ÖNORM B3346 odn. DIN 18350 odn. SIA V242.<br>Upute za ugradnju vrijede za zidove izvedene po normi uz pretpostavku da su fuge zatvorene.<br>Otvorene fuge i udubljenja na zidovima prethodno treba zatvoriti odgovarajućim materijalom.<br>Kod kritičnih podloga (npr. visoko porozni zidovi, porobeton, lagane ploče od drvene vune, montažne betonske ploče, XPS-R ploče i sl.) obratiti pozornost na posebne RÖFIX smjernice za žbukanje i proizvođačke smjernice za ugradnju. |
| <b>Priprema podloge:</b>    | Na podloge neujednačene upojnosti potrebno je punoplošno nanijeti odgovarajući RÖFIX predšpric.<br>Na glatke betonske podloge prethodno našpricati RÖFIX 670-S spezial (vrijeme sušenja min. 3 dana) ili RÖFIX 12 (vrijeme sušenja oko 24 sata) odn. ugraditi podložnu žbuku tehnikom „svježe na svježe“ na podlogu prethodno pripremljenu materijalom RÖFIX Betonkontakt ili RÖFIX IA 622.<br>Prije početka radova žbukanja, na svim rubovima i kutovima treba montirati nehrđajuće profile za žbukanje.<br>Ne koristiti aluminijске profile zbog neotpornosti u alkalnom području. U vanjskom području i na zidu opterećenom vlagom (starogradnja) kod svih vrsta žbuke koristiti isključivo profile od nehrđajućeg čelika.              |
| <b>Priprema materijala:</b> | Kod „ručne obrade“ vreću zamiješati mješaćem sa zadanom količinom čiste vode do postizanja homogene mase.<br>Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute.   |
| <b>Ugradnja:</b>            | Kod strojne ugradnje našpricati standardnim strojem za fino žbukanje.<br>Cementni špric se nanosi (ako nije drugačije propisano) punoplošno u debljinu nanosa od oko 5 mm i pritom se treba postići gruba, podatna površina. Vrijeme stajanja prije nanošenja podložne žbuke: najmanje 3 tjedna. Cementni špric se ne smatra podložnom žbukom.   |
| <b>Upozorenja:</b>          | Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.  |
| <b>Upute za ugradnju:</b>   | Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.<br>Kod neodgovarajućih vremenskih prilika (vrućina, jak vjetar, jugo, bura) ili kod izrazito upojne podloge, podlogu treba ovlaživati.<br>Svježi mort ugraditi u roku 2 sata.   |



# RÖFIX 670

Cementni špric

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Skladištenje:</b> | Skladištitи на suhom, na drvenim paletama.<br>Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EU, pravitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži. |
|----------------------|--|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Opće napomene:</b> | Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.<br>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i skustvenim saznanjima.<br>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.<br>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.<br>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.<br>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnicama. |
|-----------------------|---|