

RÖFIX Cicli di Pitturazione - INTERNO VECCHIO



Lavorazioni

1. Ciclo di Pittura lavabile RÖFIX INSIDE TOP (resistenza all'abrasione Classe 1 - sec. EN 13300) – Supporto vecchie pitture organiche.

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
- Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Pitture opache in dispersione consistenti, non assorbenti fortemente possono essere rivestite direttamente.
- Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse completamente.
- Pitture vecchie fortemente assorbenti vanno preventivamente spolverate e pulite.
- Superfici lucide devono essere irruvidite prima della mano di fondo.

b. Consolidamento del supporto

- Alternative:
 1. **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**. Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF. Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
 2. **RÖFIX PRIMER COLOR**. Ideale come fondo colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

3. **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS**. Ideale come fondo ringranante e colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo uniformante ad effetto "intonaco civile" per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo

c. Pitturazione

- Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+ e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione **RÖFIX Incolor Design**)

2. Ciclo di pittura RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi® per interni – lavabile (resistenza all'abrasione classe 2 sec. EN13300) – Supporto vecchie pitture minerali

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
- Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse completamente.
- Pitture vecchie fortemente assorbenti vanno preventivamente spolverate e pulite.
- Superfici lucide devono essere irruvidite e rese assorbenti prima della mano di fondo

b. Consolidamento del supporto

- Alternative
 1. **RÖFIX PP 201 SILICA LF**. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 201 SILICA LF**, fissativo ai silicati per interni, a base di silicato di potassio ("silicato") con additivi organici, per consolidamento di supporti minerali, elevata penetrazione, ELF (a basse emissioni e senza solventi), azione naturale contro muffe (alcalino), permeabile al vapore coeff. $sD < 0,05m$, idoneo per l'impregnazione di supporti murali in funzione dell'assorbimento e della consistenza. Incolore, il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide
 2. **RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS**. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni e senza solventi, ELF libero di conservanti. Fondo uniformante ad effetto "intonaco civile" indicato come primer anche su vecchie pitture in dispersione, intonaci deumidificanti per successive verniciature con pitture a base di silicato. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

c. Pitturazione

- Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**, pittura con tecnologia SiSi (legante SiSi-Matrix: resina ai silossani, ai silicati, acriliche) lavabile per interni con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di silicati, resine silossaniche in dispersione e cariche selezionate, opaca, leggermente strutturata con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, traspirante valore $Sd < 0,03 m$, a basso contenuto COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.- collezione **RÖFIX Incolor Design**).

3. Ciclo Antimacchia.

a. Requisiti del supporto

- La superficie da rivestire deve presentare i seguenti requisiti: portante, stabile, asciutta, priva di efflorescenze, consistente, senza parti distaccate, priva di polvere.

b. Pretrattamento del supporto

- Lavare la superficie con acqua e con l'impiego di un normale detersivo sgrassante. In caso di macchie di ruggine provvedere innanzitutto a rimuoverne le cause.

c. Applicazione Pittura Isolante Antimacchia.

- Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 307 ISO LF**, primer speciale pigmentato ad azione profonda a base di legante in dispersione e componente quarzifero. Per supporti interni ed esterni, con macchie di fuliggine, colla, nicotina ed acqua. Leggermente consolidante e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani, con idoneo pennello o rullo. La necessità di una seconda mano di prodotto dipende dall'efficacia della prima mano. Se dopo il 1° strato dopo un tempo di attesa di 12 ore, traspaiono in superficie elementi del supporto. Diluzione prima mano max 5% con acqua pulita. Ulteriori strati diluzione max 3% con acqua pulita.

d. Pitturazione

■ Pitturazioni possibili.

- RÖFIX INSIDE TOP**  . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+ e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario), con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
- RÖFIX INSIDE MONOGIPS**. Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
- RÖFIX INSIDE ECO**  . Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE ECO**, pittura traspirante a base di copolimeri acrilici in dispersione con buon potere mascherante, opaca, potere coprente Classe 2 sec. EN 13300; resistenza all'abrasione Classe 4 sec. EN 13300. A basso contenuto di COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

4. Ciclo di Pitturazione Antimuffa **RÖFIX INSIDE PI 262 ÖKOSIL PLUS** Pittura lavabile ai silicati di potassio (resistenza all'abrasione Classe 2 - sec. EN 13300) - Supporto minerale

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
- Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..

b. Pretrattamento del supporto

- Preparazione del supporto con rimozione di alghe, muffe e altri microrganismi mediante l'applicazione di **RÖFIX Alghicida**, soluzione biocida pronta per l'uso, da applicare a pennello o spruzzo, contenente una combinazione di agenti che elimina alghe, macchie e muffe per il risanamento di facciate e altre superfici degradate (pareti interne, vecchie tinteggiature, calcestruzzo ecc.). Da utilizzarsi anche come impregnante preventivo prima della nuova tinteggiatura. Applicare a pennello o a rullo per l'eliminazione totale di tali microrganismi (questo prima dell'idrolavaggio). Tempo di maturazione 1-2gg. Su superfici fortemente aggredite consigliamo di effettuare una seconda applicazione.
- Pulizia delle superfici mediante spazzolatura

- Successiva applicazione di **RÖFIX Alghicida**, come impregnante preventivo prima della nuova tinteggiatura

c. Pitturazione

- Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS**, pittura ai silicati di potassio per interni, conforme alla norma DIN 18363 2.4.1 e cariche selezionate, minerale, azione naturale contro muffe con valore pH alcalino, permeabile al vapore con valore Sd ca 0,01m, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a basso contenuto di COV certificata TÜV, TVOC classe A+. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.). Diluzione della pittura con **RÖFIX PP 201 SILICA LF** Fissativo ai silicati e diluente. Non idoneo per supporti in gesso.

5. Ciclo di Pitturazione Antimuffa RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura lavabile con tecnologia SiSi® (resistenza all'abrasione Classe 2 - sec. EN 13300) - Supporto organico

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..

b. Pretrattamento del supporto

- Preparazione del supporto con rimozione di alghe, muffe e altri microorganismi mediante l'applicazione di **RÖFIX Alghicida**, soluzione biocida pronta per l'uso, da applicare a pennello o spruzzo, contenente una combinazione di agenti che elimina alghe, macchie e muffe per il risanamento di facciate e altre superfici degradate (pareti interne, vecchie tinteggiature, calcestruzzo ecc.). Da utilizzarsi anche come impregnante preventivo prima della nuova tinteggiatura. Applicare a pennello o a rullo per l'eliminazione totale di tali microrganismi (questo prima dell'idrolavaggio). Tempo di maturazione 1-2gg. Su superfici fortemente aggredite consigliamo di effettuare una seconda applicazione.
- Pulizia delle superfici mediante spazzolatura
- Successiva applicazione di **RÖFIX Alghicida**, come impregnante preventivo prima della nuova tinteggiatura

c. Pitturazione

- Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**, pittura con tecnologia SiSi (legante SiSi-Matrix: resina ai silossani, ai silicati, acriliche) lavabile per interni con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di silicati, resine silossaniche in dispersione e cariche selezionate, opaca, leggermente strutturata con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, traspirante valore Sd <0,03 m, a basso contenuto COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.- collezione RÖFIX Incolor Design).

6. Ciclo di pitturazione supporto vecchio smalto murale lucido-satinato non assorbente.

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse completamente.
- Superfici lucide devono essere tassativamente irruvidite prima della mano di fondo.

b. Pretrattamento del supporto

- Alternative:
 1. **RÖFIX PRIMER COLOR**. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

2. **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS**. Ideale come fondo ringranante e colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo uniformante ad effetto "intonaco civile" per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo
3. **RÖFIX PP 307 ISO LF**. Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 307 ISO LF**, primer speciale pigmentato ad azione profonda a base di legante in dispersione e componente quarzifero. Per supporti interni ed esterni, con macchie di fuliggine, colla, nicotina ed acqua. Leggermente consolidante e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani, con idoneo pennello o rullo. Diluzione prima mano max 5% con acqua pulita. Ulteriori strati diluzione max 3% con acqua pulita

c. Pitturazioni possibili.

■ Alternative

1. **RÖFIX INSIDE TOP**  . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+, e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario), con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
2. **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**. Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
3. **RÖFIX ACRILACK SATINATO**. Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX ACRILACK SATINATO**, smalto murale con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, satinato 15 Gloss a 60°, effetto setato, con elevato potere coprente, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
4. **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**. Verniciatura delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**, smalto murale acrilico con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione, aspetto lucido 60 Gloss, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Resistente all'attacco di muffe. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

7. Ciclo di ripristino vecchie pitture non stabili.

a. Preparazione del supporto.

- Abrasione meccanica o asportazione mediante scarificatrice al fine di asportare completamente il film pittorico di pittura presente
- Asportazione meccanica degli intonaci decoesi od in fase di distacco.
- Pulizia del supporto mediante pulizia a secco delle superfici atto a togliere parti incoerenti o polvirulente
- Conguaglio degli ammanchi mediante malta premiscelata in polvere fibrorinforzata **RÖFIX Renoplus** composta da calce idrata, leganti idraulici ed aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente resistenza alla compressione di 3,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza alla diffusione del vapore μ ca. 15. Resistenza alla flessione 1 N/mm². Modulo E 3500 N/mm². Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 1400 kg/m³. Il prodotto deve essere steso in due mani successive, per uno spessore minimo di mm 3 e massimo di mm 30

- Stesura a pennello o a rullo di un fissativo per il consolidamento del supporto, **Röfix PP 201 SILICA LF**, fissativo minerale ai silicati di potassio il quale penetra in profondità consolidando e fissando il suddetto. Rapporto di diluizione 1:1 con acqua pulita.
- b. Rasatura delle superfici.**
 - Esecuzione di rasatura con malta premiscelata in polvere fibrorinforzata **RÖFIX Renoplus** composta da calce idrata, leganti idraulici ed aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente resistenza alla compressione di 3,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza alla diffusione del vapore μ ca. 15. Resistenza alla flessione 1 N/mm². Modulo E 3500 N/mm². Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 1400 kg/m³. Con eventuale interposizione, in caso di supporti fessurati, di rete d'armatura in fibra di vetro **RÖFIX P50** resistente agli alcali nell'ultimo terzo) su un supporto asciutto e solido. La lavorazione deve essere eseguita con spatola d'acciaio e frattazzo di spugna.
- c. Finitura.**
 - Alternative:
 1. **RÖFIX 700**. Dopo la completa essiccazione e stagionatura della rasatura, la finitura del sistema sarà realizzata con rivestimento minerale pregiato, a base di calce/cemento bianco e sabbie marmoree di alta qualità, **RÖFIX 700**, granulometria a scelta, bianco. Applicazione con spatola in acciaio inox, spessore minimo corrispondente alla dimensione del granulo (con granulometria da 0,5 e 0,7 mm dovrà essere realizzato in due strati) e successiva lavorazione con spatola in plastica secondo la struttura superficiale voluta.
 2. **RÖFIX Calce Clima Fino I**. Esecuzione su tutte le superfici di finitura con malta premiscelata in polvere **RÖFIX Calce Clima Fino I** composta da calce idraulica naturale (certificata NHL5 secondo EN-459-1) ed aggregati calcarei in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm, avente resistenza alla compressione di ca. 1,5 N/mm² a 28 gg. Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 1400 kg/m³. Gruppo malte CSI EN-998-1. Resistenza alla diffusione del vapore μ ca 12. Il prodotto deve essere steso in due mani successive su un supporto adeguatamente bagnato. La lavorazione deve essere eseguita con spatola d'acciaio al fine di ottenere effetto lamato oppure a frattazzo di spugna per un effetto al civile
 3. **RÖFIX POLIDEKOR PRIMO**. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX POLIDEKOR PRIMO**, rasatura riempitiva pronta all'uso, a base calce e legante a base di dispersione, per uniformare intonaci a base calce, calce/cemento, buona lavorabilità e facile da lisciare. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani fino ad ottenere una superficie compatta, con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
- d. Pitturazione.**
 - Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**, pittura lavabile per interni con tecnologia SiSi (legante SiSi-Matrix: resina ai silossani, ai silicati, acriliche) resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di silicati resine silossaniche in dispersione e cariche selezionate, opaca, leggermente strutturata con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, traspirante valore Sd <0,03 m, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

8. Ciclo di ripristino piccoli ammanchi e pitturazione

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse completamente.
- Superfici lucide devono essere tassativamente irruvidite prima della mano di fondo.

b. Preparazione del supporto

- Rimozione totale delle parti friabili ed inconsistenti tramite spatola e spazzola di acciaio.
- Stuccatura degli ammanchi e rasatura delle superfici con **RÖFIX POLIDEKOR FINO**, Rasante pronto all'uso, per applicazioni a spessore sottile. a base calce aerea e dispersione su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, nonché per livellamento di intonacidi fondo irregolari a base di calce/cemento. L'applicazione si fa con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura).
- Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono esser eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220).

c. Primerizzazione del supporto

- Alternative:
 1. **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS**. Ideale come fondo ringranante e colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo uniformante ad effetto "intonaco civile" per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo
 2. **RÖFIX PP 307 ISO LF**. Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 307 ISO LF**, primer speciale pigmentato ad azione profonda a base di legante in dispersione e componente quarzifero. Per supporti interni ed esterni, con macchie di fuliggine, colla, nicotina ed acqua. Leggermente consolidante e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani, con idoneo pennello o rullo. Diluzione prima mano max 5% con acqua pulita. Ulteriori strati diluzione max 3% con acqua pulita

d. Pitturazioni possibili.

- Alternative
 1. **RÖFIX INSIDE TOP** . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+, e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario), con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
 2. **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**. Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
 3. **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**. Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**, pittura con tecnologia SiSi (legante SiSi-Matrix: resina ai silossani, ai silicati, acriliche) lavabile per interni con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di silicati, resine silossaniche in dispersione e cariche selezionate, opaca, leggermente strutturata con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, traspirante valore Sd <0,03 m, a basso contenuto COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.- collezione **RÖFIX Incolor Design**).

9. Ciclo di lisciatura RÖFIX POLIDEKOR Rasante in pasta a base calce – e successiva pitturazione. Supporto vecchio stabile.

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
- Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
- Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.

b. Consolidamento del supporto

- in caso di supporti non resistenti applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.

c. Rasatura

- Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX POLIDEKOR PRIMO**, rasatura riempitiva pronta all'uso, a base calce e legante a base di dispersione, per uniformare intonaci a base calce, calce/cemento, buona lavorabilità e facile da lisciare. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani fino ad ottenere una superficie compatta, con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

d. Lisciatura

- Esecuzione di lisciatura con prodotto in pasta **RÖFIX POLIDEKOR FINO**, Rasante pronto all'uso, per applicazioni a spessore sottile, a base calce aerea e dispersione su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, nonché per livellamento di intonaci di fondo irregolari a base di calce/cemento. L'applicazione si fa con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

e. Consolidamento del supporto

- Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
 1. **Alternativa.** In caso di evidenti irregolarità di assorbimento legate alla carteggiatura, si consiglia l'applicazione **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

■ **Pitturazioni possibili.**

1. **RÖFIX INSIDE TOP**  . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+, e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario) , con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
2. **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**. Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
3. **RÖFIX ACRILACK SATINATO**. Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX ACRILACK SATINATO**, smalto murale con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, satinato 15 Gloss a 60°, effetto setato, con elevato potere coprente, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.)
4. **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**. Verniciatura delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**, smalto murale acrilico con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione, aspetto lucido 60 Gloss, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Resistente all'attacco di muffe. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

10. Ciclo di pittura RÖFIX CalceClima Kalkfarbe Pittura alla calce – Supporto intonaci vecchi a base calce, calce idraulica

a. Requisiti del supporto

- Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
- Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
- Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.

b. Consolidamento del supporto

- Applicazione , su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 201 SILICA LF** ,fissativo ai silicati per interni , a base di silicato di potassio ("silicato") con additivi organici, per consolidamento di supporti minerali, elevata penetrazione , ELF (a basse emissioni e senza solventi) , azione naturale contro muffe (alcalino), permeabile al vapore coeff. sD < 0,05m), idoneo per l'impregnazione di supporti murali in funzione dell'assorbimento e della consistenza. Incolore,Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide

c. Pitturazione

- Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Pittura ecologica alla calce per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato minimo 1 anno, minerale, azione naturale contro muffe con valore pH alcalino, altamente traspirante, permeabile al vapore con valore Sd ca 0,14 m, a basso contenuto di COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).