



RÖFIX AJ 612

Bojak CG2 WA

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Llaç për fugat rezistent ndaj gërvishtjeve dhe l papërshkueshëm nga uji sipas EN 13888 (CG2 WA) për stukimin e veshjeve të murit dhe dyshemesë prej qeramike, gres dhe pllakave porcelani, ashtu edhe pllakat me gur natyral dhe pllaka si p.sh Solnhofen, granit dhe mermer në ambientet e brendshme dhe të jashtme, ashtu dhe nën ujë për fugat me gjerësi 2 deri 15 mm. Mund të përdoret gjithashtu në pishina të mbushura me ujë të pijshëm.

Karakteristikat:

- Hapje me rrul ose furçë
- I patretshëm në ujë
- E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
- Rezistent ndaj vajrave dhe acideve me pH>3
- Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
- Me efekt vetëpastrimi
- Rezistent ndaj gërvishtjeve
- Kapilaritet i ulët
- Tendencë të ulët lulëzimi
- E pajisur me mikro fibra

Përpunimi:



Të dhëna teknike		
SAP-Art. Nr.:	2000569312	2000569310
NAV-Art. Nr.:	141276	141269
Lloji i paketimit		
Njesi per palete	75 Nj./Pal	
Sasi për njësi	5 kg/Nj.	
Ngjyra	gri	E bardhë
Sasi boje per litër	0,65 l/kg	
Konsumi	0,4–0,6 kg/m ² për 3 mm gjerësi fuge 0,8–1,2 kg/m ² për 5 mm gjerësi fuge 2,0–2,5 kg/m ² për 8 mm gjerësi fuge 3,5 - 4,0 kg/m ² për 12 mm gjerësi fuge	
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.	
Konsumi i ujit	ca. 2,44 l/Nj.	
Vlera e pH	ca. 12	
Forca në shtypje (28 d)	≥ 30 N/mm ²	
Forca në përkulje	≤ 6 MPa	
Koha e hapur	ca. 2 h	
Gati për tu shkelur	ca. 24 h	
Vlera e pH	7,2 bis 7,6	
Fortësia e ujit	> 10 ° dH	
Gjerësia e fugës	2 - 15 mm	
Koeficienti i thithjes së ujit	≤ 2 g pas 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g pas 240 min (EN 12808-5)	
Rezistenca ndaj ujit	Iart	



RÖFIX AJ 612

Bojak CG2 WA

Të dhëna teknike		
SAP-Art. Nr.:	2000569312	2000569310
Rezistenca ndaj vjetërsimit	Iart	
Koha e tharjes	ca. 7 d	
Koha e maturimit	ca. 5 min	
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C	

Baza e materialit:	- Çimento - Rërë e fraksionuar - Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit - Aditivë shtesë, kundra ujit - pigmente në varësi të ngjyrës
Kushtet e punimit:	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Bazamenti:	Fugat duhet të jenë të thata dhe pa mbetje kolle ose llaçi.
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Bazamente me aftësi të mirë thithëse dhe pllakat duhet të njomen njëtrajtësisht para mbylljes së fugave .
Përgatitja:	Përzieni bojakun RÖFIX me një përzierës mekanik në një kovë të pastër me ujë të pastërme sasinë e përcaktuar të ujit, derisa të përfitonit një masë homogjene, të lehtë në punim dhe pa kokërriza
Përpunimi:	Bojaku shtrohet mbi pllaka në mënyrë diagonale me një shpatull gome ose vegla të ngjashme, duke e mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave. Punimi me sfyngjer
Këshilla:	Të gjitha vlerat mbi të cilat ndikimet klimatike janë vendimtare i referohen +20 °C dhe 60 % lagështi ajri relative. Karakteristikat e llaçit të ngurtë, siç janë përkulja elastike dhe rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh, përthithja e ujit pas 30 min. dhe 4 ore konsum dhe tkurrje plotësojnë kërkesat në rritje Devijime të mundshme të ngjyrës për shkak të kushteve fiziko-strukture të ndërtimit, janë të parashikuara në garanci . Qëndrueshmëria finale arrihet pas rreth 7 ditësh, pishinat mund të mbushen me ujë pas rreth 7 ditësh. Nuk lejohet të përdoret në banjot termike, sauna, ose ambiente të tilla. Mbushja e fugave nuk duhet të bëhet direkt nën ndikimin e rrezeve të diellit. Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjeluar një shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.
Këshilla për përpunimin:	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pas forcimit të fugave të llaçit, shtresa e pllakave ripastrohet me një sfungjer ose mallë sfungjeri. Mbetjet e llaçit pastrohen me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe përsëriteni në rast se është e nevojshme.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. E magazinushme për të paktën 24 muaj (përfashtim ngjyra gri: të paktën 12 muaj). Në përputhje me Rregulloren 1907/2006/EC shtojca XVII në +20 °C, 65 % lagështi ajri relative.



RÖFIX AJ 612

Bojak CG2 WA

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.