



Fixit 212


Enduit de fond poreux

Utilisation: Fixit 212 est un enduit de fond poreux et fait partie du système d'enduits d'assainissement Fixit. Il sert de couche intermédiaire pour absorber les sels nuisibles. Le support doit être propre, sec et porteur.

- Propriétés:**
- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
 - Bon stockage des sels possible grâce au volume des pores élevé
 - Conformés aux directives SIA
 - Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	1421214
Type d'emballage	
Unités par emballage	30 unité/pal
Quantité par unité	30 kg/unité
Granulométrie	0 - 1 mm
Adjonction d'eau	10 l/sac
Consommation	env. 12 kg/m ² /cm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	min. 1 cm
Masse volumique à sec	< 1.300 kg/m ³
Résistance à la compression (28 jours)	≤ 5 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≤ 2,5 N/mm ²
Module d'élasticité	< 4.000 N/mm ²
Absorption d'eau	> 2 kg/m ² après 30 minutes
Pores ouverts du mortier solide	mise en œuvre à la machine > 20 % du vol. mise en œuvre à la main > 25 % du vol.

- Composition:**
- Liant : Ciment, chaux hydratée blanche
 - Agrégats : sable calcaire et de carrière de granulométrie 0 - 1 mm, Perlite
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, agent hydrofuge

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la fiche technique SIA 2003 « Enduits d'assainissement et systèmes d'enduit d'assainissement » ainsi que les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 212 avec de l'eau propre, brasser pendant au moins 3 minutes et appliquer à la main ou avec une pompe à manchon. Rendre l'enduit de fond poreux bien rugueux à pleine surface.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 212

Enduit de fond poreux

Certificats:

Autres indications:

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Procéder absolument aux analyses préalables adéquates.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.