

# Ausführungsempfehlung

## Sanierung innen und aussen mit Rajasil-Produkten - Untergrund prüfen



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz, maximal 50 % deckend.

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Rajasil Sanierputz SP4.

Minimale Schichtdicke 2 cm



Bei geringer Versalzung kann der Sanierputz fertig bearbeitet werden.

Besteht eine hohe Versalzung, müssen die nächsten zwei Schritte ausgeführt werden.



Sobald der Sanierputz angesteift ist, mit dem Putzkamm gründlich aufräuen/entspannen.

Wartezeit ca. 1 Woche/cm



Nach der Standzeit muss nochmals Rajasil Sanierputz SP4 appliziert werden.

Minimale Schichtdicke 2 cm