

## Tecnomalte E 115

### Intonaco di fondo calce e cemento

<b>Composizione:</b>	Premiscelato in polvere per l'esecuzione di intonaci di fondo a base cemento Portland, calce idrata, sabbia granulometria 0-1,5 mm. e additivi.
<b>Generalità:</b>	Per interni ed esterni, locali abitabili, bagni, cantine, ecc. Non è indicato su supporti a contatto con umidità costante quali zoccoli di costruzioni, cantine, di vecchi edifici con murature in pietrame posate direttamente sul terreno, ecc. Spessore minimo d'applicazione su facciate 15 mm. e su pareti interne 10 mm. Per spessori elevati, lavorare a strati di 15 mm. ca. ed irruvidire sempre lo strato precedente, fra l'applicazione di uno strato e l'altro, attendere 24 ore. Per l'applicazione dello strato di finitura attendere la completa stagionatura dell'intonaco, ca. 30 giorni per spessori normali. Fornibile in sacchi da 30 kg o in silo.
<b>Utilizzazione:</b>	Per l'utilizzo e la messa in opera valgono le regole della costruzione, le schede dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA V 242/1 e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
<b>Lavorazione:</b>	Il prodotto premiscelato secco viene impastato e pompato direttamente con attrezzature adeguate, o miscelato a mano con acqua pulita, ca. 9-10 litri per sacco da 30 kg. Inumidire i sottofondi molto assorbenti. Durante il periodo d'utilizzo, circa 120 minuti, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.
<b>Osservazioni:</b>	In caso di temperature elevate o con tempo secco, si dovranno prendere particolari misure di protezione dell'intonco fresco (inumidire le superfici, proteggere dall'irraggiamento solare, ecc.), al fine di evitare un'essiccazione troppo rapida. Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5 C.
<b>Stoccaggio:</b>	In locali asciutti, protetto dal gelo e dal calore, il prodotto si conserva per circa 6 mesi.
<b>Caratteristiche:</b>	

Imballaggio		
Quantità per imballaggio	30 kg/sacco	1000 kg
Volume dell'impasto	ca. 19 l/sacco	
Massa volumica a secco	ca. 1500 kg/m <sup>3</sup>	
Tempo di messa in opera	ca. 120 min	
Consumo per mm di spessore	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>	
Resistenza alla compressione	4 N/mm <sup>2</sup>	

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono date a titolo informativo. Da queste indicazioni non possono derivare nostre responsabilità.

Fixit-ti SA  
Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico  
Tel. 091 935 94 34  
Fax. 091 946 32 91  
info@fixit-ti.ch www.fixit-ti.ch