



RÖFIX AJ 315 EP

Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.
------------------------------------	---

Područja primjene:	Vrlo učinkovito ljepilo za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mramora i prirodnog kamenja na zidove i podove (R2 T prema EN 12004). Vodoodbojna masa za fugiranje u uvjetima iznimno visokih estetskih zahtjeva. Izrazito visoka kemijska i mehanička čvrstoća (RG prema 13888). Za upotrebu na okomitim i vodoravnim podlogama u privatnim objektima, industriji i trgovini. Idealno za prostorije poput kupaonica, tuševa, kada, bazena, sauna, termi, garaža, skladišnih hala i industrijskih pogona.
---------------------------	--

Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">Izvanredna obradivost i jednostavno čišćenjeVisoka kemijska i mehanička čvrstoća100% vodonepropusnoMaksimalna postojanost bojeOtpornost na smrzavanje i sol za posipanje
------------------	--

Ugradnja:	
------------------	--

Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000633741	2000633742	2000633743	2000635529
NAV šifra:	148594	148596	148595	148695
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti			64 Jed./pal.	
Količina u jednom pakiranju			3 Kg/jed.	
Boja	siva	bijela	svijetlo siva	plava
Potrošnja/ izdašnost	Potrošnja materijala uvjetovana je čimbenicima kao što su način upotrebe, vrsta i format obloga, ravnost podloge i širina fuga. Kod upotrebe kao ljepilo, približna potrošnja iznosi 2,0-4,0 kg/m ² . Kod upotrebe kao masa za fugiranje, raspon potrošnje varira između pribl. 0,1 i 2,0 kg/m ² .			
Debljina sloja	pribl. 5 - 15 mm			
Tlačna čvrstoća	≥ 45 N/mm ²			
Čvrstoća pri savijanju	≥ 30 N/mm ²			
Prionjivost (EN 13279-2)	pribl. 5,6 N/mm ²			
Vrijeme ugradnje	pribl. 45 min			
Prohodno	pribl. 7 d			
Koeficijent vodoupojnosti	< 0,1 g nakon 240 min (EN 12808-5)			
Vrijeme sušenja	pribl. 2 d			
Temperatura podloge	> 10 - < 25 °C			

Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije biti ispod +10 °C niti iznad +25 °C.
-----------------------	--

Podloga:	Kod primjene materijala kao ljepilo, prethodno je potrebno osigurati da je podloga (beton, estrih, žbuka i sl.) na koju se materijal ugrađuje dovoljno nosiva, čvrsta, čista, suha, bez prašine, zaprljanja, ulja i masnoća Tipovi podloga: mineralne podloge (beton, estrih, žbuka i sl.), metal, staklena vlakna.
-----------------	--



RÖFIX AJ 315 EP

Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

Priprema podloge:	Očistiti nekoliko puta mlazom čiste, mlake vode. Pritom koristiti čvrstu odn. brusnu sružvu. Nakon sušenja morta, površinu očistiti otopinom vode i 10% alkohola. Nakon potpunog stvrdnjavanja može se pristupiti mehaničkom čišćenju.
Ugradnja:	Sadržaj spremnika komponente B usuti u spremnik u kojem se nalazi komponenta A i miješati dok smjesa ne postane homogena. Homogenu smjesu morta nazubljenim gleterom nanijeti na podlogu te na njega položiti obloge od kama ili keramike. Materijal se u fuge ugrađuje uz pomoć gumene gladilice, a višak materijala se po ugradnji temeljito ukloni s podloge. Zamiješani materijal potrebno je ugraditi unutar 45 minuta. Kod visokih temperatura vrijeme ugradnje je kraće, a kod niskih duže.
Napomene:	U sljedećim situacijama Tile Epoxy NIJE DOZVOLJENO primjenjivati: - na mokroj podlozi Kod primjene u fugama koje su izložene znatnim naprezanjima savjetujemo primjenu brtivila na bazi silikona iz linije proizvoda Sitol Silicon Torggler. Kod neispravnih omjera miješanja i/ili dodavanja vode, veziva ili otapala. Na temperaturama do +10 °C ili iznad +25 °C Za fugiranje neobrađenih obloga od terakote i/ili na podlogama koje nije moguće adekvatno očistiti, u tim slučajevima savjetujemo prethodno obvezno provesti testiranje. Kod dužeg kontakta s kiselinama i/ili jakim oksidantima (npr. aluminijski profili) i kod intenzivnijeg UV opterećenja može doći do degradacije i promjene boje materijala.
Skladištenje:	24 mjeseca u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu i temperaturi od +10 °C do +25 °C.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obvezno pročitati sigurnosne listove.