



# GreoColor OptiTop IMAGE IR

## Algizidfrei mit TSR-Formel

**Anwendungsbereiche:** Algizidfreie, matte, hoch ökologische Fassadenfarbe mit infrarotreflektierender TSR-Formel, reduziert die Oberflächenaufheizung bei dunklen Farbtönen.  
Für wärme gedämmte Fassaden.  
Geeignet auf organischen und mineralischen Untergründen.  
Den bestmöglichen Fassadenschutz erzielt man durch die Kombination von Silikonharz Deckputz 361 IMAGE mit dem Anstrich mit GreoColor OptiTop IMAGE.

- Eigenschaften:**
- Infrarotreflektierende Wirkung
  - Reduzierung der Obeflächenaufheizung
  - IMAGE-Technologie algizidfrei
  - Optimales Biozidrückhaltevermögen
  - Sehr gute Verarbeitung
  - Matt
  - Hoch wasserdampfdurchlässig
  - Geringe Wasseraufnahme
  - Schnelle Rücktrocknung
  - Hohe Farbtouenauswahl

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000578293
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich
Farbe	Abgetönt
Dichte	ca. 1,6 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
sd-Wert	ca. 0,1 m
Festkörpergehalt	ca. 65 %

- Zusammensetzung:**
- Acrylat/Silicasol-Bindemittel
  - Mineralische Füllstoffe
  - Licht- und wetterstabile Pigmente
  - Abgestimmte Additive

**Verbrauchshinweis:** Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreadende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

**Grundierung:** Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig. Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit Hochdruckreiniger entfernen. Mit GreoPrime Tiefgrund W verfestigen.



## GreoColor OptiTop IMAGE IR

Algizidfrei mit TSR-Formel

<b>Verarbeitung:</b>	Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt 24 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern. Kann mit maximal 5 % sauberem Wasser verdünnt werden.
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».
<b>Lagerung:</b>	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
<b>Entsorgung:</b>	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
<b>Besonderes:</b>	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Dieses Produkt ist filmkonserviert. Für dunkle und/oder intensive Farbtöne kann für ein ausreichendes Deckvermögen ein 3. Farbanstrich notwendig sein. Bei Anstrichfilmen, welche aufgrund von trocknungsverzögernden Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, zu frühe Regenbelastung etc.) nicht optimal abbinden, kann es zu sogenannten Emulgatoren-Ablaufspuren (Schnecken Spuren) kommen. Das Phänomen der «Emulgatoren-Abläufe», die nach einer gewissen Zeit von selbst verschwinden, entspricht dem Stand der Technik und stellt keine Qualitätsbeeinträchtigung dar.
<b>Schutzmassnahmen:</b>	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
<b>Allgemeine Bestimmungen:</b>	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter <a href="http://www.greutol.ch">www.greutol.ch</a> bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.