



Fixit 281

CalceClima® Rinzafo a base calce idraulica naturale

Impiego: Fixit 281 è una malta per rinzafo minerale, senza cemento per l'interno e in zone protette all'esterno. Migliora l'aderenza degli strati di intonaco successivi. Nel contempo rende omogeneo l'assorbimento del sottofondo. Per murature in mattoni di cotto, pietra naturale e pietra da costruzione. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Senza cemento e quindi adatto a chi soffre di allergie
- Ineccepibile in materia di edilizia residenziale biologicamente sana
- Possibili lavorazioni ulteriori eseguite con rapidità con esigui tempi di attesa

Lavorazione:



Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	42 sacchi/pal.
Quantità per unità	25 kg/unità
Granulometria	0 - 3 mm
Aggiunta d'acqua	6,5 l/sacco
Consumo	ca. 6 kg/m ²
Consumo	5 - 7 kg/m ²
Tempo di messa in opera	15 - 30 min
Spessore dello strato	min. 3 mm
Massa volumica a secco	ca. 1'700 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Resistenza alla trazione per flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: calce idraulica naturale, calce idratata bianca
- Aggregati: sabbia calcarea frantumata granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, addensanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 281 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano, su sottofondi preparati. Evitare le interruzioni di lavoro prolungate. Non lasciare il materiale miscelato oltre 15 minuti nei tubi.

Trattamento ulteriore: Dopo l'applicazione, assicurare una sufficiente ventilazione dei locali.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
 Fixit 281 è indicato quale sottofondo per i prodotti Calce Klima e Fixit 222.



Fixit 281

CalceClima® Rinzafo a base calce idraulica naturale

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.