




EXPERT RM07

Відновлювально ремонтна суміш для бетонів, 1-10 мм

- Високоміцна
- Високоадгезійна
- Водостійка
- Морозостійка



Сфера застосування: Ремонтна суміш EXPERT RM07 призначена для нанесення остаточного фінішного шару в системі ремонту бетону. Система дозволяє ремонтувати бетон, залізобетон, пошкоджений під впливом механічних або корозійних чинників. Суміш підходить для ремонту таких елементів, як балкони, тераси, кронштейни, колони, перемички і т. д. Суміш також може бути використана для локального ремонту і заповнення інших бетонних поверхонь (наприклад сколи). Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Підготовка основи: Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від, пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки, а також корозійний і неміцний шар бетону слід видалити. В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Бетонна поверхня повинна бути шорсткою з гарну адгезію і мати міцність на відрив $>0,8$ МПа. Армована сталь повинна бути очищена до металевих блиску. Бетонні поверхні повинні бути злегка зволожені водою (матова волога поверхня) перед нанесенням контактної шару.

Приготування розчинової суміші: Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 5,5 літрів чистої води (температура води від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування: Нанесіть тонкошарове покриття EXPERT RM07 сталевим шпателем на клейовий розчин EXPERT RM04 методом «мокрый по мокрому» або на EXPERT RM05 після 1 дня твердіння (при температурі від $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$). Суміш EXPERT RM07 повинна бути рівномірно розподілена по всій ремонтуючій поверхні, щільно притискаючи його до основи. Якщо будівельний розчин EXPERT RM07 є фінішним ремонтним шаром, зверніть увагу, щоб не залишалося порожнеч, а потім загладьте будівельний розчин сталевим шпателем, змоченим у воді.

Очистка інструменту: Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.

Продукт виготовлений згідно з: Ц.1. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Технічні та робочі характеристики:

Термін придатності розчинової суміші:	≤ 30 хв
Час до нанесення наступних шарів:	≤ 120 хв
Границя міцності на стиск через: - 3 доби: - 28 діб: Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах: Міцність зчеплення з основою після наперемінного замороження та відтавання :	$\geq 6,0$ МПа ≥ 30 МПа $\geq 2,0$ МПа $\geq 2,0$ МПа
Рекомендована товщина шару:	1 - 10 мм
Витрата:	$\approx 1,4$ кг/м ² /мм



EXPERT RM07

Відновлювально ремонтна суміш для бетонів, 1-10 мм

- Високоміцна
- Високоадгезійна
- Водостійка
- Морозостійка



Склад: Портландцемент, мінеральний заповнювач, модифікуючі добавки

Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C.

Упаковка: Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

Гарантійний термін зберігання: 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

До уваги виконавців: Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

Примітки: При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL EXPERT RM07 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування